

Рекомендации по применению



KHDA.... Сталь с твердостью > 52 HRC

Ae = 55% диаметра



Материал	Номер по каталогу	Vc (мм/мин)	Fz (мм/зуб)	Об/мин	Vf (мм/мин)	Макс. AP1
D2 62 HRC	KHDA0600A6ANA KC639M	70	0,15	3714	3342	0,20
	KHDA0800A6ANA KC639M	70	0,20	2785	3342	0,27
	KHDA1000A6ANA KC639M	70	0,25	2228	3342	0,33
	KHDA1200A6ANA KC639M	70	0,30	1857	3342	0,40
	KHDA1600A6ANA KC639M	70	0,40	1393	3342	0,54
	KHDA2000A6ANA KC639M	70	0,50	1114	3342	0,67
P20 52 HRC	KHDA0600A6ANA KC639M	120	0,20	6366	7639	0,20
	KHDA0800A6ANA KC639M	120	0,25	4775	7162	0,27
	KHDA1000A6ANA KC639M	120	0,30	3820	6875	0,33
	KHDA1200A6ANA KC639M	120	0,40	3183	7639	0,40
	KHDA1600A6ANA KC639M	120	0,50	2387	7162	0,54
	KHDA2000A6ANA KC639M	120	0,60	1910	6875	0,67

KMDA.... Сталь с твердостью < 52 HRC

Ae = 55% диаметра



Материал	Номер по каталогу	Vc (мм/мин)	Fz (мм/зуб)	Об/мин	Vf (мм/мин)	Макс. AP1
P20 52 HRC	KMDA0600A6ANA	120	0,20	6366	7639	0,32
	KMDA0800A6ANA	120	0,25	4775	7162	0,42
	KMDA1000A6ANA	120	0,30	3820	6875	0,53
	KMDA1200A6ANA	120	0,40	3183	7639	0,63
	KMDA1600A6ANA	120	0,50	2387	7162	0,84
	KMDA2000A6ANA	120	0,60	1910	6875	1,05
4340 45 HRC	KMDA0600A6ANA	160	0,30	8488	15279	0,32
	KMDA0800A6ANA	160	0,40	6366	15279	0,42
	KMDA1000A6ANA	160	0,50	5093	15279	0,53
	KMDA1200A6ANA	160	0,50	4244	12732	0,63
	KMDA1600A6ANA	160	0,60	3183	11459	0,84
	KMDA2000A6ANA	160	0,70	2546	10695	1,05