ModBORE™ — Чистовая обработка ▼▼▼		Скорость резания																Скорость резания	
		Начальное значение	фут/мин	98	164	262	328	394	492	656	820	984	1148	1640	2460	3281	диаметр	0,384" – 25,787"
Геометрия	**Марка сплава**		**м/мин**	**30**	**50**	**80**	**100**	**120**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**500**	**750**	**1000**		**9,70 мм – 655,00 мм**
P1 Низкоуглеродистая сталь, сливная стружка																			
CCMT…LF CNMG…FF	KC9105	1312	фут/мин								591					1476		дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN CNMG…FW		400	м/мин								180					450		мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9110	1312	фут/мин								591					1493		дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FF CNMG…FN CNMG…FW		400	м/мин								180					455		мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9125	919	фут/мин							492				1181				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN		280	м/мин							150				360				мм/об	0,06 - 0,25
CCGT…HP CCGT…LF CCMT…FW CCMT…LF	KC5010	919	фут/мин							492				1181				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNGG…LF CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FW		280	м/мин							150				360				мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…11 CCMT…FW CCMT…LF	KT315	1444	фут/мин							591						1641		дюйм/об	0,002 - 0,006
CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FN CNMG…FW		440	м/мин							180						500		мм/об	0,04 - 0,16
P2 Низкоуглеродистая легкообрабатываемая сталь, короткая стружка																			
CCMT…LF CNMG…FF	KC9105	656	фут/мин							492				1312				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN CNMG…FW		200	м/мин							150				400				мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9110	820	фут/мин							591				1148				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FF CNMG…FN CNMG…FW		250	м/мин							180				350				мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9125	656	фут/мин							492				984				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN		200	м/мин							150				300				мм/об	0,06 - 0,25
CCGT…HP CCGT…LF CCMT…FW CCMT…LF	KC5010	656	фут/мин							492				1181				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNGG…LF CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FW		200	м/мин							150				360				мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…11 CCMT…FW CCMT…LF	KT315	886	фут/мин							656				1312				дюйм/об	0,002 - 0,006
CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FN CNMG…FW		270	м/мин							200				400				мм/об	0,04 - 0,16
P3 Средне- и высокоуглеродистая сталь и легированная сталь																			
CCMT…LF CNMG…FF	KC9105	623	фут/мин							492						820		дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN CNMG…FW		190	м/мин							150						250		мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9110	623	фут/мин							492						820		дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FF CNMG…FN CNMG…FW		190	м/мин							150						250		мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…LF CCMT…UF	KC9125	509	фут/мин							443				738				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNMG…FN		155	м/мин							135				225				мм/об	0,06 - 0,25
CCGT…HP CCGT…LF CCMT…FW CCMT…LF	KC5010	509	фут/мин							443				738				дюйм/об	0,002 - 0,010
CNGG…LF CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FW		155	м/мин							135				225				мм/об	0,06 - 0,25
CCMT…11 CCMT…FW CCMT…LF	KT315	689	фут/мин							591				902				дюйм/об	0,002 - 0,006
CNMG…FF CNMG…FP CNMG…FN CNMG…FW		210	м/мин							180				275				мм/об	0,04 - 0,16