для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

Ферритные, мартенситные и дисперсионно-твердеющие нержавеющие стали	• Содержание C = 0–0,4 %	• Предел прочности на разрыв RM (МПа)*: 600-850	• Твердость (HB) <330
Код группы	• 12, 13.1, 13.2		• Твердость HRC: <35

ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

дюймы	.118	.157	.236	.315	.472	.630	.787	1.00	1.260	1.575	1.968	2.992	3.937	≥5.905
мм	**3,0**	**4,0**	**6,0**	**8,0**	**12,0**	**16,0**	**20,0**	**25,4**	**32,0**	**40,0**	**50,0**	**76,0**	**100,0**	**≥150,0**
ПОДАЧА														
ipr	—	—	—	—	.004 - .006	.004 - .007	.005 - .008	.006 - .010	.007 - .011	.008 - .013	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,09 - 0,15**	**0,11 - 0,18**	**0,12 - 0,21**	**0,15 -0,25**	**0,17 - 0,29**	**0,20 - 0,33**	**—**	**—**	**—**	**—**
ПОДАЧА														
ipr	—	—	—	—	.001 - .003	.002 - .004	.002 - .005	—	—	—	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,03 - 0,07**	**0,04 - 0,09**	**0,05 - 0,13**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	.001 - .003	.002 - .004	.002 - .005	—	—	—	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,03 - 0,07**	**0,04 - 0,09**	**0,05 - 0,13**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	.001 - .003	.002 - .004	.002 - .005	—	—	—	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,03 - 0,07**	**0,04 - 0,09**	**0,05 - 0,13**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	.002 - .004	.002 - .004	.003 - .005	004 - .006	.004 - .007	.005 - .009	.005 - .009	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,10**	**0,05 - 0,10**	**0,07 - 0,13**	**0,09 - 0,15**	**0,11 - 0,18**	**0,12 - 0,23**	**0,12 - 0,23**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	.002 - .004	.002 - .004	.003 - .005	004 - .006	.004 - .007	.005 - .009	.005 - .009	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,10**	**0,05 - 0,10**	**0,07 - 0,13**	**0,09 - 0,15**	**0,11 - 0,18**	**0,12 - 0,23**	**0,12 - 0,23**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	.002 - .004	.002 - .004	.003 - .005	004 - .006	.004 - .007	.005 - .009	.005 - .009	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,10**	**0,05 - 0,10**	**0,07 - 0,13**	**0,09 - 0,15**	**0,11 - 0,18**	**0,12 - 0,23**	**0,12 - 0,23**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	.002 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.002 - .004	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,04 - 0,06**	**0,04 - 0,07**	**0,06 - 0,10**	**0,06 - 0,11**	**—**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	.002 - .002	.002 - .003	.002 - .004	.002 - .004	—	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,04 - 0,06**	**0,04 - 0,07**	**0,06 - 0,10**	**0,06 - 0,11**	**—**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .004	.003 - .006	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,06 - 0,11**	**0,07 - 0,14**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .004	.003 - .006	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,06 - 0,11**	**0,07 - 0,14**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .004	.003 - .006	—	—	—
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,06 - 0,11**	**0,07 - 0,14**	**—**	**—**	**—**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .003	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,07**	**0,06 - 0,08**	**0,06 - 0,10**	**0,08 - 0,12**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .003	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,07**	**0,06 - 0,08**	**0,06 - 0,10**	**0,08 - 0,12**
ipr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.002 - .003	.002 - .003	.002 - .004	.003 - .005
мм/об	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**0,05 - 0,07**	**0,06 - 0,08**	**0,06 - 0,10**	**0,08 - 0,12**

* 1 МПа = 145 фунт/дюйм^2

для заказа - kennametal@kennametal.su