STELLRAM

Speed v_c (m/min)

7220VM Series			Wear Resistance: − ⟵ +																					
			Speed min. - max.																					
Coolant Recommendation Recommended ● Possible ⦿					PVD X Grade			CVD X Grade			PVD Standard			PVD Standard			CVD Standard			Uncoated Micrograin	
ISO	**Materials**	**Rm and Hardness**	💧	🚫	X400	💧	🚫	X500	💧	🚫	SP6519	💧	🚫	SP4019	💧	🚫	MP91M	💧	🚫	GH1		
P	Unalloyed Steel	<600 N/mm² <180 HBN	⦿	●	120 - 260	⦿	●	130 - 270	⦿	●	130 - 295		●	140 - 315		●	140 - 345					
		<950 N/mm² <280 HBN			105 - 230			115 - 240			115 - 260			120 - 275			120 - 305					
	Alloyed Steel	700-950 N/mm² 200-280 HBN	⦿	●	95 - 200	⦿	●	100 - 210	⦿	●	100 - 230		●	105 - 245		●	105 - 270					
		950-1200 N/mm² 280-355 HBN			70 - 150			75 - 160			75 - 175			80 - 190			80 - 205					
		1200-1400 N/mm² 355-415 HBN		●	45 - 95		●	50 - 100		●	50 - 110		●	50 - 120		●	50 - 130					
M	Stainless Steel	Austenitic + Ferritic 300 series				⦿	●	115 - 250	⦿	●	115 - 270	⦿	●	120 - 280								
		Martensitic 400 series						100 - 220			105 - 235			110 - 250								
	PH Stainless	Refractory P.H.				●		50 - 110	●		50 - 120	●		50 - 130								
K	Cast Iron	Grey GG-Ft						120 - 280			140 - 295			145 - 330			145 - 365			135 - 290		
		Spheroidal-Ductile GGG-FGS				⦿	●	105 - 205	⦿	●	110 - 240		●	115 - 255		●	115 - 285	⦿	●	120 - 245		
		Malleable GTS - MN/MP						95 - 170			100 - 220			105 - 235			105 - 260			115 - 200		
N	Aluminium & Alloys	Aluminium & Alloys < 16% Si 116 HBN										●		400 - 2895				●		400 - 3050		
		Aluminium + Silicon > 16% Si 92 HBN												295 - 2320						295 - 2440		
S	High Temperature Alloys	Iron Based				●		23 - 48	●		23 - 55	●		24 - 63								
		Cobalt Based						21 - 44			22 - 48			23 - 52								
		Nickel Based						24 - 51			25 - 55			26 - 59								
		Titanium Based						35 - 73			36 - 79			37 - 84								
H	Hard Materials	Hard Steel >1400 N/mm² >415 HBN																				
		Chilled Cast Iron >1400 N/mm² > 400 HBN																				