для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

STELLRAM

Tensile strength	Vickers	Brinell	Rockwell	
N/mm²	HV	HBN	HRC	HRB
255	80	76,0	-	-
270	85	80,7	-	41,0
285	90	85,5	-	48,0
305	95	90,2	-	52,0
320	100	95,0	-	56,2
350	110	105	-	62,3
385	120	114	-	66,7
415	130	124	-	71,2
450	140	133	-	75,0
480	150	143	-	78,7
510	160	152	-	81,7
545	170	162	-	85,0
575	180	171	-	87,5
610	190	181	-	89,5
640	200	190	-	91,5
660	205	195	-	92,5
675	210	199	-	93,5
690	215	204	-	94,0
705	220	209	-	95,0
720	225	214	-	96,0
740	230	219	-	96,7
770	240	228	20,3	98,1
800	250	238	22,2	99,5
820	255	242	23,1	-
835	260	247	24,0	(101)
850	265	252	24,8	-
865	270	257	25,6	(102)
900	280	266	27,1	-
930	290	276	28,5	(105)
950	295	280	29,2	-
965	300	285	29,8	-
995	310	295	31,0	-

Tensile strength	Vickers	Brinell	Rockwell
N/mm²	HV	HBN	HRC
1030	320	304	32,2
1060	330	314	33,3
1095	340	323	34,4
1125	350	333	35,5
1155	360	342	36,6
1190	370	352	37,7
1220	380	361	38,8
1255	390	371	39,8
1290	400	380	40,8
1320	410	390	41,8
1350	420	399	42,7
1385	430	409	43,6
1420	440	418	44,5
1485	460	437	46,1
1555	480	450	47,7
1595	490	457	48,4
1630	500	465	49,1
1665	510	474	49,8
1700	520	482	50,5
1740	530	489	51,1
1775	540	496	51,7
1810	550	503	52,3
1845	560	511	53,0
1880	570	520	53,6
1920	580	527	54,1
1955	590	533	54,7
1995	600	538	55,2
2030	610	543	55,7
2070	620	549	56,3
2105	630	555	56,8
2145	640	561	57,3
2180	650	568	57,8

HV = Vickers hardness
HBN = Brinell hardness
HRC = Rockwell hardness, C scale
HRB = Rockwell hardness, B scale

для заказа - kennametal@kennametal.su