для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

Commercial Name	UNS Number	UK: BS,EN	Sweden: SS	USA: AISI/SAE	Germany: Wnr	Germany: DIN	France: AFNOR	Italy: UNI	Spain: UNF	Japan: JIS
Unalloyed Steels										
1006 / Fd5			1160	1006	1.0201	St36	Fd5			
1010 / XC10		045M10	1265	1010	1.1121	Ck10	XC10	C10	F.1510	
1015 / CC12		080M15	1350	1015	1.0401	C15	CC12	C15C16	F.111	
1020 / CC20		050A20	1450	1020	1.0402	C22	CC20	C20C21	F.112	
1022 / 20M5		120M19	1410	1022	1.1133	GS.20Mn5	20M5	G22Mn3	F.1515	
1025 /				1025	1.1158	Ck25				S25C
1035 / CC35		060A35	1550	1035	1.0501	C35	CC35	C35	F.113	
1035 / XC38TS		060A35	1572	1035	1.1183	Ck35	XC38TS	C36		S35C
1039 / 35M5		150M36		1039	1.1157	40Mn4	35M5			
1040 / 1C40		080M40		1040	1.0511	C40	1C40/AF60C40	C40/1C40	F.114.A	
1043 / CC45							CC45			
1045 / CC45		080M46	1650	1045	1.0503	C45	CC45	C45	F.114	
1045 / XC42		080M46	1672	1045	1.1191	Ck45	XC42	C45	C45K	S45C
1049 / XC42H1		080M46	1660	1049	1.1201	Cm45	3C45/XC42H1/XC48H1		F.1145.C45k-1/F.1147-C48k-1	S50C
1049 / XC48H1		080M50		1049/1050	1.1206	Ck50	2C50/XC48H1			
1050 / XC48TS		060A52	1674	1050	1.1213	Cf53	XC48TS	C53		S50C
1055 / XC55		070M55		1055	1.1203	Ck55	XC55	C50	C55K	S55C
105WC13		BO1	2140	O1	1.2510	105WCr6	105WC13	10WCr6-107WCr5KU	105WCr5	SKS31-SKS2-SKS3
1060 / CC55		080A62		1060	1.0601	C60	CC55	C60		
1070 / XC68		070A72	1770	1070	1.1231	Ck67	XC68	C70	F.5103	
1080 / XC75		060A78	1774	1080	1.1248	Ck75	XC75		F.5107	
1086 / XC90				1086	1.1269	Ck85	XC90	C90		
1095 / XC100		060A96	1870	1095	1.1274	Ck101	XC100		F.5117	SUP4
10PbF2					1.0722	10SPb20	10PbF2	CF10SPb20	10SPb20	
1108 / 10F1		(210M15)		1108/1109	1.0721	10S20	10F1	CF10S20	F.2121-10S20	
1140 / 35MF4		212M36	1957	1140	1.0726	35S20	35MF4		F210G	
1151 / 45MF4		212M44	1973	1151	1.0727	45S20	45MF4			
120WV10		BF1			1.2516	120WV4	120WV10	110W4KU		
1213 / S250		230M07	1912	1213	1.0715	9SMn28	S250	CF9SMn28	11SMn28	SUM22
1215 / S300		240M07		1215	1.0736	9SMn36	S300	CF9SMn36	12SMn35	
12L13 / S250Pb			1914	12L13	1.0718	9SMnPb28	S250Pb	CF9SMnPb28	11SMnPb28	SUM22L
12L14 / S300Pb			1926	12L14	1.0737	9SMnPb36	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	
18NCD6		820A16			1.6587	17CrNiMo6	18NCD6		14NiCrMo13	
20MC5					1.7139	16MnSCr5	20MC5	20MnCr5	F.150.D	SMnC420H
2515 / Z18N5				2515	1.5680	12Ni19	Z18N5			
30CD12		722M24	2240		1.8515	32CrMo12	30CD12	32CrMo12	F.124.A	
3115 / 16NC6				3115	1.5919	15CrNi6	16NC6			
3415 / 12NC15		655M13-655A12		3415-3310	1.5752	14NiCr14	12NC15			SNC815(H)
38C2					1.7003	38Cr2	38C2/38Cr2	38Cr2/41Cr2KB	F.1200-38Cr3	
40CrMnNiMo8					1.2738	40CrMnNiMo8				
4130 / 25CD4		1717CDS110	2225	4130	1.7218	25CrMo4	25CD4	25CrMo4(KB)	55Cr3AM26CrMo4	SCM420-SCM430

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials

для заказа - kennametal@kennametal.su