для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

STELLRAM

Commercial Name	UNS Number	UK: BS,EN	Sweden: SS	USA: AISI/SAE	Germany: Wnr	Germany: DIN	France: AFNOR	Italy: UNI	Spain: UNF	Japan: JIS
Gray Iron										
GG-30 / EN-GJL-300		Grade 300	130-00	A48-45B	0.6030	GG-30	Ft30D	G30	FG30	FC30
GG-35 / EN-GJL-350		Grade 350	135-00	A48-50B	0.6035	GG-35	Ft35D	G35	FG35	FC35
GG-40 / EN-GJL-400		Grade 400	140-00	A48-55B	0.6040	GG-40	Ft40D			
GG10 / EN-GJL-100		Grade 100	110-00	A48-20B	0.6010	GG10	Ft10D	G10	FG10	FC10
GG15 / EN-GJL-150		Grade 150	115-00	A48-25B	0.6015	GG15	Ft15D	G15	FG15	Fc15
GG20 / EN-GJL-200		Grade 200	120-00	A48-30B	0.6020	GG20	Ft20D	G20	FG20	FC20
GG25 / EN-GJL-250		Grade 250	125-00	A48-35B	0.6025	GG25	Ft25D	G25	FG25	FC25
Spheroidal-Ductile Iron										
GGG--40Mo0.5		500/7	0727-02	65-45-12	0.7050	GGG-50	FGS 500-7	GS 500/7	FGE 50-7	FCD 50
GGG--SiMo3.08										
GGG--SiMo4.10										
GGG--SiMo5.10										
GGG-35.3 / EN-GJS350-22			0717-15		0.7033	GGG-35.3				
GGG-40 / EN-GJS400-1		420/12	0717-02	60-40-18	0.7040	GGG-40	FGS 400-12	GS 400-12	FGE 38-17	FCD 40
GGG-50 / EN-GJS500-7										
GGG-60 / EN-GJS600-3		600/3	0732-03	80-55-06	0.7060	GGG-60	FGS 600-3	GS 600/3		FCD 60
GGG-70 / EN-GJS700-2		700/2	0737-01	100-70-03	0.7070	GGG-70	FGS 700-2	GS 700-2	FGS 70-2	FCD 70
GGG-80 / EN-GJS800-2		800/2		120-90-02	0.7080	GGG-80	FGS 800-2	GS 800-2		
GGG-Ni22 / EN-GJSAXNi22		S-Ni 22		A 439 Type D-2C	0.7670	GGG-Ni22	S-N 22			
GGG-Ni35 / EN-GJSAXNi35		S-Ni 35		A 439 Type D-5	0.7683	GGG-Ni35	S-N 35			
GGG-NiCr20.3		S-NiCr 20 3		A 439 Type D-2B	0.7661	GGG-NiCr20.3	S-NC 20 3			
GGG-NiCr202 / EN-GJSAXNiCr20-2		S-NiCr 20 2		A 439 Type D-2	0.7660	GGG-NiCr20.2	S-NC 20 2			
GGG-NiCr30.1		S-NiCr 30 1		A 439 Type D-3A	0.7677	GGG-NiCr30.1	S-NC 30 1			
GGG-NiCr303 / EN-GJSAXNiCr30-3		S-NiCr 30 3		A 439 Type D-3	0.7676	GGG-NiCr30.3	S-NC 30 3			
GGG-NiCr353 / EN-GJSAXNiCr35-3		S-NiCr 35 3		A 439 Type D-5B	0.7685	GGG-NiCr35.3	S-NC 35 3			
GGG-NiCrNb20.2					0.7659	GGG-NiCrNb20.2				
GGG-NiMn13.7		S-NiMn 13 7			0.7652	GGG-NiMn13.7	S-NM 13 7			
GGG-NiMn234 / EN-GJSAXNiMn23-4		S-NiMn 23 4		A 571 Type D-2M	0.7673	GGG-NiMn23.4	S-NM 23 4			
GGG-NiSi3055 / EN-GJSAXNiSiCr30-5-5		S-NiSiCr 30 5 5		A 439 Type D-4	0.7680	GGG-NiSiCr30.5.5	S-NSC 30 5 5			
GGG-NiSiCr20.5.2		S-NiSiCr 20 5 2			0.7665	GGG-NiSiCr20.5.2	S-NSC 20 5 2			
GGG-NiSiCr30.5.2					0.7679	GGG-NiSiCr30.5.2				
GGG-NiSiCr35.5.2					0.7688	GGG-NiSiCr35.5.2				
Malleable Iron										
GTS-35-10 / MN35-10		B 340/12	815	32510	0.8135	GTS-35-10	MN 35-10			
GTS-45-06 / MN450-6						GTS-45-06	MN450-6			
GTS-55-04 / MP50-5							MP50-5			
GTS-65-02 / MN650-3		P 570/3	858	70003	0.8165	GTS-65-02	MN650-3			
GTS-70-02 / MN700-2		P 690/2	862	A220-80002	0.8170	GTS-70-02	MN700-2	GMN 70		
GTW-35-04					0.8035	GTW-35-04				
GTW-40-05					0.8040	GTW-40-05				
GTW-45-07					0.8045	GTW-45-07				

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials

для заказа - kennametal@kennametal.su