для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

STELLRAM

Commercial Name	UNS Number	UK: BS,EN	Sweden: SS	USA: AISI/SAE	Germany: Wnr	Germany: DIN	France: AFNOR	Italy: UNI	Spain: UNF	Japan: JIS
Aluminum & Alloys <16% Si										
1050		1B			3.0255	Al99,5	A5	4507		
1070					3.0275	Al99,7		4508		
1080		1A			3.0128	Al99,8	A8	4509		
1100										
2011		FC1		2011	3.1655	AlCuBiPb	A-U5PbBi	6362		
2014		H15			3.1255	AlCuSiMn	A-U4SG	3581		
2017				2017	3.1325	AlCuMg1	A-U4G	3579		
2024		L97		2024	3.1355	AlCuMg2	A-U4G1			
2117										
2218						AlCuMgNi2				
2224										
3003					3.0517	AlMnCu	A-M1	3568		
3004					3.0526	AlMn1Mg1	A-M1G			
3005					3.0525	AlMn1Mg0.5	A-MG0.5			
3103		N3			3.0515	AlMn1		7780		
3105										
5005		N41		5005	3.3315	AlMg1	A-G0,6	5764-66		
5052		2L56		5052	3.3523	AlMg2,5	A-G2,5C	4574		
5056		N6		5056	3.3555	AlMg5	A-G5	3576		
5083		N8		5083	3.3547	ASlMg4,5Mn	A-G4,5MC	7790		
5086					3.3545	AlMg4Mn				
5154		N5			3.3535	AlMg3,5	A-G3	3575		
5251		N4			3.3525	AlMg2Mo3	A-G2M	3574		
5454		N51		5454	3.3537	AlMg2,5Mn	A-G2,5MC	7789		
5657						AlMg0,8Si				
5754		N5		5754	3.3535	AlMg3	A-G3M	3575		
6061		H20					A-GSUC	6170		
6063		H9		6063	3.3206	AlMgSi0,5	A-GS	3569		
6070										
6151										
6262										
6351		H30		6351	3.2315	AlMgSi1	A-SGM0,7	3571		
6463		91E			3.3207	EAlMgSi0,5		3570		
7001										
7003										
7020		H17			3.4335	AlZn4,5Mg1	A-Z5G	7791		
7022					3.4345	AlZnMgCu0,5				
7050										
7075		DTD5074		7075	3.4365	AlZnMgCu1,5	A-Z5GU	3735		
7175							AS5U3			
7178										
7475										
AS7G						AlSi7Mg				
Aluminum & Alloys >16% Si										
4032										

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials

для заказа - kennametal@kennametal.su