Hardness HRB HRC HB	Rm N/mm²	Fe	Ni	Cr	Co	Mo	W	Si	Mn	C	Al	Ti	Li	P	S	Mg	Zn	Cu	Others
HTA Titanium Based Alloys																			
HRC28	900																		
HRC28	900	0.05				2		0.12		0.1	6								Zr 4.0
HRC35	1100	0.5								0.05	5.5							0.5	V 5.5 Sn 2 O 0.2
	1000										6	84.5/88.0							Nb 7.0
HRC35	1100	0.13				1					8								V 1 O 0.12
HRB100	780	0.5								0.1									O 0.4
HRB90	600	0.3								0.1									O 0.35
HRB80	510	0.3								0.1									O 0.25
HRB70	430	0.2								0.1									O 0.18
Hard Steel >1400Mpa																			
447-534HB	1490-1730	91.6	4	2		0.37		0.45	1.2	0.32				0.02	0.005				
470-550HB	1590-1800	91.4	4	2		0.5		0.5	1.2	0.32				0.025	0.005				
574-634HB	> 2060	91.8	4.25	1.5		0.37		0.5	1	0.52				0.02	0.005				
55/61HRc																			
63/65HRc																			
64/67HRc																			
55/64HRc																			
	1040-2000																		
54HRC	1930		5.5	10	14	2	1			0.21				0.02	0.005				V 0.3
	1180-1670																		
	1180-1570																		
	1080-1270																		
	1270-1670																		
	1180-1770																		
450HBW	1500																		
500HBW	1730																		
550HBW	1950																		
600HBW	>2000																		
48-54HRC	1590-1930																		
58-64HRC																			
	1200-1700																		
64/66HRC																			
	1400-1500																		
Chilled Cast Iron 1400Mpa																			
341-444HB	1490																		
444-555HB	2010																		
269-321HB	1040																		
302-363HB	1150																		

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials