Ассортимент пластин из PCBN

Сплав	KB5610 (KB1610)	KB5625 (KB1625)	KB5630 (KB1630)	KB1340	Сплав
%CBN	50	65	90	90	%CBN

H

закаленная сталь

суперфинишная обработка



H01

H10

H20

H30

фрезерование закаленных материалов

Сплавы KB1630/5630 отличаются оптимальной прочностью и износостойкостью для умеренного и тяжелого прерывистого резания.

P

спеченные сплавы на основе железа и порошковые материалы

твердость

стойкость к абразивному износу

KB5630 обеспечивает чрезвычайно высокое сопротивление абразивному износу при обработке спеченных сплавов на основе железа с высоким содержанием основного компонента.

K

серый и закаленный чугун

прецизионная расточка серого чугуна (GG)

K01

K30

общая обработка

KB1340 обеспечивает превосходную прочность при черновой обработке чугуна.

KB1630 отличается стойкостью к абразивному износу при обработке отбеленного закаленного чугуна.

S

жаропрочные сплавы

K01

—

S20

Эти материалы позволяют выполнять точение жаропрочных сплавов.