

(продолжение предыдущей страницы)

мат. группа	мат. №	Германия DIN	Франция AFNOR	Великобритания BS	Италия UNI	Швеция SS	Испания UNE	США AISI/SAE UNS	Япония JIS
Низколегированная сталь, литая сталь, легкообрабатываемая сталь									
P3/4	1.2067	100Cr6	Y100C6	BL3			100Cr6	L3	SUJ2
P3/4	1.2210	115CrV3	100C3		107CrV3KU			L2	
P3/4	1.2241	51CrV4							
P3/4	1.2419	105WCr6	105WC13		10WCr6	2140	105WCr5		SKS31
P3/4	1.2419	105WCr6	105WC13		107WCr5KU				SKS31
P3/4	1.2542	45WCrV7		B51	45WCrV8KU	2710	45WCrSi8	S1	
P3/4	1.2550	60WCrV7	55WC20		58WCr9KU	-2710		S1	
P3/4	1.2713	55NiCrMoV6	55NCDV7				F.520.S	L6	SKH1; SKT4
P3/4	1.2721	50NiCr13				-2550			
P3/4	1.2762	75CrMoNiW67							
P3/4	1.2762	75CrMoNiW67							
P3/4	1.2842	90MnCrV8	90MV8	B02	88MnV8KU				
P3/4	1.3505	100Cr6	100C6	534A99	100Cr6	2258		02	
P3	1.5622	14Ni6	16N6		14Ni6		15Ni6	52100	SUJ2
P3	1.5752	14NiCr10	14NC11		16NiCr11		15NiCr11	3415	
P3	1.5752	14NiCr14	12NC15	655M13				3415; 3310	SNC415(H)
P3/4	1.6511	36CrNiMo4	40NCD3	816M40	38NiCrMo4(KB)		33NiCrMo4	9840	SNC815(H)
p3/4	1.6523	21NiCrMo2	20NCD2	805M20	20NiCrMo2	2506	20NiCrMo2	8620	SNCM447
P3/4	1.6546	40NiCrMo22		311-TYPE7	40NiCrMo2(KB)		20NiCrMo2	8740	SNCM220(H)
P3/4	1.6582	35CrNiMo6	35NCD6	817M40	35NiCrMo6(KB)	2541		4340	SNCM240
P3	1.6587	17CrNiMo6	18NCD6	820A16			14NiCrMo13		SNCM447
P3	1.6657	14NiCrMo34		832M13	15NiCrMo13		35Cr4		
P3/4	1.7033	34Cr4	32C4	530A32		34Cr4(KB)	42Cr4	5132	
P3/4	1.7035	41Cr4	42C4	530M40			42Cr4	5140	SCR430(H)
P3/4	1.7045	42Cr4	42C4TS	530A40	41Cr4	2245	16MnCr5	5140	SCR440(H)
P3	1.7131	16MnCr5	16MC5	(527M20)	16MnCr5	2511		5115	SCR415
P3/4	1.7176	55Cr3	55C3	527A60			55Cr3	5155	SUP9(A)
P3/4	1.7218	25CrMo4	25CD4	1717CDS110	25CrMo4(KB)	2225	34CrMo4	4130	SM420; SCM430
P3/4	1.7220	34CrMo4	35CD4	708A37	35CrMo4	2234		4137; 4135	SCM432; SCCRM3

(продолжение на следующей странице)